

# ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ШУБА

## АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

Изготовление фасада здания с использованием декоративной штукатурки «Шуба», торговой марки «Белма» - это простое и практичное решение, позволяющее предать зданию отличный вид.

---

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления. При нанесении образует равномерную зернистую фактуру.

---

### СВОЙСТВА:

Штукатурка поставляется готовой к применению. При нанесении образует равномерную зернистую фактуру. Штукатурка поставляется заколерованной. По желанию заказчика осуществляется колеровка по системе NCS.

---

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, тщательно выровненной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

---

### НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Для облегчения работы материал можно разбавить водой, но не более 2% от массы материала. При этом в каждое ведро необходимо добавлять строго одинаковое количество воды. Как и любую штукатурку, материалы торговой марки «Белма» следует наносить только на подготовленное основание с помощью терки из нержавеющей стали слоем, толщиной фактурного зерна, вертикальной полосой. После нанесения штукатурка затирается пластиковой теркой круговыми движениями. Декоративную штукатурку «Шуба» так же можно наносить с помощью пневматического пистолета с диаметром сопла - 4-5 мм. с давлением 0,6 – 0,7 МПа. В ходе выполнения работ необходимо подобрать режим работы пистолета и скорость нанесения, заранее установив размер поверхности, на которую можно нанести материал и затереть без перерывов в работе. Разрывы следует устраивать в углах, стыках или устраивать русты с применением малярной ленты. Работы проводятся при температуре от +5°C до +30°C. Стены необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем.

Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12 - 48 часов.

---

### **СОСТАВ:**

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

---

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

#### **РАСХОД:**

Фракция 1,5мм. - 2,6 - 2,8 кг/м<sup>2</sup>

Фракция 2мм. - 3,6 - 3,8 кг/м<sup>2</sup>

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Плотность                               | 1980 кг/м <sup>3</sup>         |
| Температура применения                  | от +5°C до +30°C               |
| Температура эксплуатации                | от -60(+/-3)°C до + 40(+/-3)°C |
| Стойкость к воде не ранее чем, через    | 24 часа                        |
| Адгезия к бетону                        | не менее 0.65 Мпа              |
| Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1 | не менее 10 лет                |
| Температура транспортировки и хранения  | от +5°C до +25°C               |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Группа горючести           | Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м 2        |
| Группа воспламеняемости    | В1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96 |
| Дымообразующая способность | Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18  |
| Группа токсичности         | Т2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89   |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Срок службы               | не менее 10 лет |
| Время высыхания           | 24 часа         |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев      |
| Тип зданий                | А-Б-В           |

---

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

---

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

Штукатурка «Шуба» изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, и нанесения.

---

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,  
Адрес: 308519, Россия, Белгородская обл.,  
пгт. Северный, ул. Березовая 6 Б**

**Тел.: +7 (4722) 50-05-88  
Эл. почта: [acrils.pro@mail.ru](mailto:acrils.pro@mail.ru)  
Сайт: [belma.pf](http://belma.pf)**