

# ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КОРОЕД

## АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

Декоративное покрытие для наружного применения. Используется в качестве защитного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

Штукатурка «Короед» широко используется в строительстве для внутренней и наружной отделки. Это декоративное покрытие выступает в качестве защитного слоя для разных видов поверхностей (бетонов, гипсокартонных и гипсовых листов, простых штукатурок).

Фактура штукатурки короед напоминает канавки, размер и глубина которых зависит от размера фракции штукатурки. В зависимости от метода затирания, канавки могут иметь вертикальное, горизонтальное и круговое направление, а так же располагаться хаотично.

---

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

---

### СВОЙСТВА:

Штукатурка поставляется готовой к применению. Фактура имеет своеобразный рисунок канавок (бороздок), который может быть круговым, хаотичным, вертикальным или горизонтальным в зависимости от метода затирки. Различается глубиной и шириной следа, в зависимости от размера фракции наполнителя. Штукатурка поставляется заколерованной в цвет. По желанию заказчика осуществляется колеровка по системе NCS.

---

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

## **НАНЕСЕНИЕ:**

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Для облегчения работы допускается разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 2% от массы материала. В этом случае в каждое ведро одного цвета добавлять строго одинаковое количество воды. Штукатурка наносится на подготовленное основание с помощью терки из нержавеющей стали слоем, толщиной фактурного зерна вертикальной полосой. Излишек раствора снимается и перемешивается в ведре. после нанесения материал затирается пластиковой теркой круговыми движениями. Работы проводятся от +5°C до +30°C. Стены необходимо предохранять от воды на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем. Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет 12-48 часов

---

## **СОСТАВ:**

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

---

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **РАСХОД:**

Фракция 1,5 мм - 2,5 - 2,7 кг/м<sup>2</sup>

Фракция 2 мм - 3 - 3,2 кг/м<sup>2</sup>

Фракция 2,5 мм - 3,6 - 3,8 кг/м<sup>2</sup>

Фракция 3 мм - 4 - 4,2 кг/м<sup>2</sup>

**Плотность**

**1970 кг/м<sup>3</sup>**

**Температура применения**

**от +5°C до +30°C**

**Температура эксплуатации**

**от -60 (+/-3) до +40(+/-3)**

**Стойкость к воде не ранее чем, через**

**24 часа**

**Адгезия к бетону**

**не менее 0,65 Мпа**

**Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1**

**не менее 10 лет**

**Температура транспортировки и хранения**

**от +5°C до +25°C**

**Группа горючести**

**Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м 2**

**Группа воспламеняемости**

**В1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96**

**Дымообразующая способность**

**Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18**

**Группа токсичности**

**T2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89**

**Срок службы**

**не менее 10 лет**

**Время высыхания**

**24 часа**

**Гарантийный срок хранения**

**12 месяцев**

**Тип зданий**

**А-Б-В**

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

---

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

---

### **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

Штукатурка «Короед» изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения и нанесения.

---

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,  
Адрес: 308519, Россия, Белгородская обл.,  
пгт. Северный, ул. Березовая 6 Б**

**Тел.: +7 (4722) 50-05-88  
Эл. почта: [acrils.pro@mail.ru](mailto:acrils.pro@mail.ru)  
Сайт: [belma.pf](http://belma.pf)**